

FICHA TÉCNICA GEB-10

Propriedades	Valores	Método
Sujidade retida a 45 µm,% (em massa), máximo	0,10	ISO 249
Cinzas,% (em massa), máximo	0,75	ISO 247
Nitrogênio,% (em massa), máximo	0,60	ISO 1656
Materiais Voláteis,% (em massa), máximo	0,80	ISO 248-1
Plasticidade Inicial (<i>P0</i>), mínimo	30	ISO 2007
Índice de Retenção de Plasticidade (PRI), mínimo	50	ISO 2930
Viscosidade Mooney, ML (1 + 4) a 100°C	*	ISO 289-1

****Os níveis de viscosidade são acordados entre as partes.***